

铝合金III型阳极氧化标准颜色 (6061合金, 原厂表面处理)

丹柯色号	颜色	低 (.0005")	中 (.0010")	高 (.0015")
59001	透明			
59003	蓝色			
59004	黑色	黑色硬质涂层 无此选项		
59005	绿色			
59007	金色			
59008	橙色			
59009	紫色			
59010	红色			
59011	黄色			
59012	紫罗兰色			

* 仅供参考。如需实物样品，请联系我们。*

* 咨询我们了解特制颜色 *

对于III型工艺，涂层厚度是决定颜色的众多因素之一。这些颜色标准是针对6061合金、指定涂层厚度以及铣削表面处理而建立的。其他表面处理、厚度和合金都会改变零件的颜色结果。所有其他表面处理、厚度和合金材质都会影响部件颜色的最终效果。如果同一订单中收到的部件具有多种回火/热处理状态，颜色也可能受到影响。请参阅我们的颜色控制指导手册 (DQWI-1800-010)，以获取有关这些颜色标准的更多信息。